

## Harkkobitumi BIP 95/35

Mataki Oy:n harkkobitumi **BIP 95/35** on sulana käytettävä puhallettu bitumi, jota käytetään veden- ja kosteudeneristystöissä RIL 107- ja RIL 134-ohjeiden mukaisesti.

**Levitystapa** Kuumasively bitumiharjalla ja kermien liimaus esim. kaatonokallisella bitumikannulla.

**Kuumennus** Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tulitöiden suojeluohjeiden mukaisesti hyväksytyillä bitumipadoilla.

**Käyttö** Voidaan kuumentaa bitumipadoissa suojamuoveineen. On varottava ettei harkkojen mukana joudu vettä tai kosteutta bitumipataan.

**Menekki** Kuumasively ja bitumikermien täysliimaus noin 1,5 kg/m<sup>2</sup>, bitumikermien piste- ja saumaliimaus noin 1,0 kg/m<sup>2</sup>.

### Laatuominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Menetelmä	Arvo
Tunkeuma 25°C	0,1 mm	DIN EN 1426	30 - 40
Pehmenemispiste (R+K)	°C	DIN EN 1427	90 - 100
Murtumispiste	°C	DIN EN 12593	-20
Venymä 25°C	cm	DIN 52013	3
Leimahduspiste	°C	DIN EN ISO 2592	250
Tiheys, 25°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 3838	1000

**Tulityöt** Bitumin kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojelu- ja turvallisuusohjeita.

**Pakkaus** Päällys muovia, 25 kg/harkko. Kertakäyttölavalla 110 x 110 cm , 40 harkkoa, 1000 kg/lava.

### Varastointi ja kuljetus

Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.