

Mataki-Cold bitumiliuos BIL 80/85

BIL 80/85 on kylmänä siveltävä bitumiliuos, joka on tarkoitettu kosteuseristys-käsittelyyn. Soveltuu hyvin **Mataki-Primer**-bitumiliuoksella esikäsiteltyjen pintojen siveelyyn.

Käyttötarkoitus

Betoni-, rappaus- ja metallipintojen sekä huopa-, bitumiaaltolevy- ja peltikattojen kosteuseristyskäsittelyyn sekä suojakiveyksen kiinnittämiseen vesikatoilla.

Mataki-Cold korvaa useissa tapauksissa kuumabitumoinnin.

Käyttöohje

Puhdista siveltävä pinta pölystä, liasta ja irtoaineksesta harjaamalla. Levitä tartuketta sisältävä **BIL 20/85** harjalla, telalla, siveltimellä tai ruiskulla kuivalle pinnalle kertaalleen. Mitä kuivempi ja puhtaampi pinta, sitä parempi on tartunta-alusta. Täysin kuivunut **BIL 20/85** pinta on hyvä alusta **Mataki-Cold**-käsittelylle.

varsinainen kosteuseristys tehdään vähintään kahteen kertaan bitumiliuoksella BIL 80/85 Kaikkien siveelyjen välillä pintojen pitää kuivua täysin.

Yleistä

Kuivumisaika on 3 – 4 tuntia +20 °C

Kulutus siveelykertaa kohden n. 1,0 l/m² pinnan huokoisuudesta riippuen.

Mataki-Primer esikäsittele pinnalle n. 0,5 l/m².

Työvälineet voi puhdistaa lakkabensiinillä, jota voidaan käyttää tarvittaessa myös liuoksen ohentamiseen.

Mataki-Cold on II-luokan palava neste ja siten herkästi syttyvä.

Estettävä liuotinhöyryn leviäminen työpaikan ilmaan.

Tarvittaessa käytettävä hengityssuojainta.

Vältettävä toistuvaa ihokosketusta.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Varastointi

Kuivassa paikassa suojassa auringolta ja kuumuudelta.

Ympäristönsuojelu

Tyhjä pakkaus ja kuivunut tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuoretta tuotetta sisältävä jäte on ongelmajätettä. Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

HUOMAA: Ei saa sivellä kuumalle pinnalle, sekoittaa kuumaan bitumiin eikä tehdä heti siveelyn jälkeen kuumabitumisiveilyä.

Ei saa käyttää sisätiloissa.