

## Hitsattavat sokkelikaistat

**Hitsattavat sokkelikaistat** ovat kumibitumikermejä joissa on polyesterihuopa tukikerroksena.

### Käyttökohteet

**Hitsattavia sokkelikaistoja** käytetään etupäässä anturoissa pitämään ulkopuolinen kosteus poissa betonirakenteista sekä anturan ja patolevyn liityntäkohdan eristykseen.

### Asennustavat

Vakiomittaiset **hitsattavat sokkelikaistat** ovat 30 ja 50 cm leveät ja 8 tai 10 metriä pitkiä. Sokkelikaistat on tarkoitettu anturaeristykseen.

Mikäli anturan ja sokkelin liittymärakenteissa on käytetty kevytsorabetoniharkkoja tulee harkkopinta slammata.

**Hitsattava sokkelikaista** vaatii primeriksi **Mataki - bitumiliuoksen BIL 20/85**, kulutus n. 0,4 ltr/m<sup>2</sup>. Kuivumisaika 2-3 tuntia +20 °C. Työvälineet voi puhdistaa lakkabensiinillä. Mikäli on mahdollista, että sokkeliin kohdistuu vedenpainetta, ota yhteys lähimpään valtuutettuun asennusliikkeeseemme saadaksesi tarkempia neuvoja.

### Tulityöt

Sekä bitumin kuumennus että kermin kiinnittäminen hitsaamalla ovat tulitöitä, joissa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojele- ja turvallisuusohjeita.