

Harkkobitumi BIP 95/35

Mataki Oy:n harkkobitumi **BIP 95/35** on sulana käytettävä puhallettu bitumi, jota käytetään veden- ja kosteudeneristystöissä RIL 107- ja RIL 134-ohjeiden mukaisesti.

Levitystapa Kuumasively bitumiharjalla ja kermien liimaus esim. kaatonokallisella bitumikannulla.

Kuumennus Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tulitöiden suojeluohjeiden mukaisesti hyväksytyillä bitumipadoilla.

Käyttö Voidaan kuumentaa bitumipadoissa suojamuoveineen. On varottava ettei harkkojen mukana joudu vettä tai kosteutta bitumipataan.

Menekki Kuumasively ja bitumikermien täysliimaus noin 1,5 kg/m², bitumikermien piste- ja saumaliimaus noin 1,0 kg/m².

Laatuominaisuudet

| Ominaisuus | Yksikkö | Menetelmä | Arvo |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|
| Tunkeuma 25°C | 0,1 mm | DIN EN 1426 | 30 - 40 |
| Pehmenemispiste (R+K) | °C | DIN EN 1427 | 90 - 100 |
| Murtumispiste | °C | DIN EN 12593 | -20 |
| Venymä 25°C | cm | DIN 52013 | 3 |
| Leimahduspiste | °C | DIN EN ISO 2592 | 250 |
| Tiheys, 25°C | kg/m ³ | DIN EN ISO 3838 | 1000 |

Tulityöt Bitumin kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojelu- ja turvallisuusohjeita.

Pakkaus Päällys muovia, 25 kg/harkko. Kertakäyttölavalla 110 x 110 cm , 40 harkkoa, 1000 kg/lava.

Varastointi ja kuljetus

Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.