

## Kontaktiliima 5000

Polymeeripohjainen kontaktiliima.  
Sisältää syttyviä liuottimia.  
Väri musta.

### Käyttökohteet

Käytetään EPDM:n ja butyylin kaksipuoliseen alustaan kiinnittämiseen.  
Voidaan käyttää myös EPDM- ja butyylipintojen yhteenliittämiseen Tiivistysmassa 5590 kanssa.

### Asennus

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyvapaat.  
Kontaktiliima levitetään molemmille pinnoille pensselillä tai telalla.  
Kun pinta on kosketuskuiva (10 – 15 minuuttia), pinnat painetaan yhteen.  
Tarttuu heti.  
Alin käyttölämpötila on +5°C.

### Soveltuvat alustat ja pinnat

Kova-PVC, alumiini, teräs, galvanoitu teräs, akryylilasi, bitumi (ei APP), betoni, kevytbetoni, puu, EPDM, butyyli, lyijy ja kivi.

### kulutus

0,5 kg/m<sup>2</sup> (0,25 kg/puoli)

### Varoitukset

Herkästi syttyvä. Pidä kaukana avotulesta.  
Ei saa käyttää yhdessä polystyreenistä valmistettujen aineiden kanssa kuten Styrox.

### Varastointi

Viileässä paikassa, hyvin suljetussa astiassa

### Varastointiaika

Max. 12 kuukautta kun säilytetty oikein.

### Tuotekoodit

45595002 Kontaktiliima 5000 5,3 kg/astia

### Tekniset tiedot

<b>Materiaali</b>	Synteettinen kumi ja synteettiset hartsit, liuenneena palavaa orgaaniseen liuottimeen
<b>Väri</b>	Musta
<b>Syttymispiste</b>	Alle 0°C
<b>Viskositeetti (20 °C)</b>	2500 ±500 mPa
<b>Kiitoaineet</b>	41 ±2 %
<b>Tiheys (20 °C)</b>	865 ±10 kg/m <sup>3</sup>